

Verarbeitungshinweise

AMELLOS Weidenzaunfarbe Nr. 673

Vorbereitung	Die Weiden müssen trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, fett- und staubfrei sein. Eine Grundierung ist nicht nötig.
Verarbeitung	Eventuell vorhandene Haut entfernen, dann gut aufrühren. In der Regel 2 sparsame Anstriche innerhalb von 4 Wochen.
Pflege	Je nach Bedarf, aber mindestens einmal jährlich reinigen mit GLOUROS Reiniger Nr. 1806 und nach Abtrocknung ein Anstrich mit AMELLOS Nr. 673 (verdünnt mit 10 % SVALOS Verdünnung Nr. 222).
Hinweise	AMELLOS Weidenzaunfarbe Nr. 673 enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen. Haut vor Verwendung entfernen. Mit AMELLOS Weidenzaunfarbe beschichtetes Holz soll nur mit AMELLOS Weidenzaunfarbe überstrichen werden. Andere Lacke neigen durch die hohe Elastizität des AMELLOS - Anstriches zum Abplatzen. AMELLOS Nr. 673 enthält keine Fungizide, d. h. es besteht Gefahr der Pilzbildung. Das Auftreten ist abhängig von Rauheit der Oberfläche, Himmelsrichtungen, Wetterseite, Feuchtigkeit, Bewuchsdichte usw. Eventuell sich bildender Pilzbefall soll mit GLOUROS Reiniger Nr. 1806 entfernt werden. Zu hohe Schichtstärken führen zu Runzelbildung.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Juni 2023